

## Testergebnisse Langzeitversuche durchgeführt von Firma Windolf

### Testaufbau

Eine Parkettfläche wird zu ca. 80% mit MaxiStop abgedeckt.  
Diese Fläche wird zu ca. 50% mit einem Stück Orientteppiche abgedeckt.  
Beide Bereiche werden mit einem Vollton-Ziegel beschwert.  
Der Versuchsaufbau wird in einem normal beheizten Büroraum aufbewahrt.



### HocoHolz Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH, Eggenfelden

#### Muster A)

Profistab L, Eiche vital naturel lackiert  
Artikel-Nr.: 137989 (Charge 12110119)  
14.12.2012 Unterlage und Teppich aufgelegt  
28.01.2013 keine Lackerweichung oder Glanzgradveränderung.



#### Muster B)

Profistab L, Mediterano matt lackiert  
Artikel-Nr.: 137989 (Charge 12110117)  
14.12.2012 Unterlage und Teppich aufgelegt  
28.01.2013 keine Lackerweichung oder Glanzgradveränderung.



#### Muster C)

Woodlink / Landhausdielen – 2-Schicht Fertigparkett  
Artikel-Nr.: 137989  
14.12.2012 Unterlage und Teppich aufgelegt  
28.01.2013 keine Lackerweichung oder Glanzgradveränderung.

